

Avery Dennison® 500 Event Film Gloss

émis : 11/2014

Introduction

Les films Avery Dennison 500 Event Film Gloss représentent le produit idéal pour les applications de signalétique directionnelle, affichages promotionnels, matériaux pour PLV, décors pour stands d'exposition et tous types d'applications en intérieur comme en extérieur.

Description

Film : film vinyle plastifié monomère, 70 microns
Adhésif: acrylique, permanent
Papier protecteur: papier kraft blanchi enduit d'un côté, 125 g/m2

Transformation

Le film Avery Dennison 500 Event Film Gloss présente d'excellentes propriétés de découpe à partir d'une large gamme de systèmes de découpe assistée par ordinateur. Après la découpe, l'échenillage peut être facilement pratiqué sur la matrice. Le film Avery Dennison 500 EF Gloss a été conçu pour des applications de signalétique. L'impression du film Avery Dennison 500 EF Gloss peut être réalisé par transfert thermique, les autres systèmes d'impression numériques ne sont pas recommandés.

Caractéristiques

- Opacité accrue pour les films brillants blancs, jaunes, oranges et bleus.
- Excellentes propriétés de transformation pour les systèmes de découpe assistée par ordinateur.
- Excellent adhésif permanent, polyvalent, doté d'un bon tack initial et d'une forte adhérence sur la plupart des surfaces
- Large gamme de couleurs avec une offre de 47 couleurs différentes pour les séries de films brillants comme pour les films mats.
- Toutes conformes à la norme REACh.
- Papier support contrasté bleu sur les films Event Gloss white et Event Matt white pour une plus grande facilité de transformation.
- Marques de repérages sur un papier protecteur entièrement repensé.
- Marques d'identification et de fabrication du produit imprimées électroniquement sur papier protecteur.
- Homologation B1, standard d'ignifugation basé sur les normes allemandes DIN 4102-1, sous le numéro de fichier 230004952.
- Homologation M1, standard d'ignifugation basé sur les normes françaises NFP 92-501, sous le numéro de fichier F041342/CEMATE/2

Utilisations

- Marquages en extérieur de courte durée, signalétique publicitaire et directionnelle.
- Panneaux d'intérieur et panneaux d'affichage, lorsque l'on souhaite un rendu brillant.
- Décors pour stands d'exposition et enseignes d'architecture en intérieur, lorsqu'il est nécessaire de disposer d'un film brillant et d'un adhésif permanent.
- Marquages et applications promotionnels de courte durée en extérieur, lorsque l'on souhaite un rendu brillant.
- Affichages promotionnels de courte durée.
- Autocollants promotionnels spéciaux en couleur.

Remarque : ne pas pelliculer les films monomères plastifiés, risque de migration des composants.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Avery Dennison® 500 Event Film Gloss

Propriétés physiques

Caractéristiques

Epaisseur, frontal
Niveau de brillance: Films brillant
Stabilité dimensionnelle
Adhérence initiale
Adhérence finale
Norme d'ignifugation

Méthode de test¹

ISO 534
ISO 2813, 20°
FINATFTM 14
FINAT FTM-1, Acier inoxydable
FINAT FTM-1, Acier inoxydable
DIN 4102-1 sur acier inoxydable
NFP 92-501 sur acier inoxydable
Stocké à 22 °C/50-55 % H.R.
Exposition verticale

Résultats

70 micron
60 %
0,5 mm max.
500 N/m
700 N/m
Classe B1₃
Classe M1₃
2 ans

Durée de stockage

Durabilité²

Noir + Blanc
Toutes couleurs
Métalliques

5 ans
4 ans
2 ans

Variations de température

Caractéristiques

Température d'application
Température de service

Résultats

Minimale : +10 °C
-40 jusqu'à +100°C

Résistance aux produits chimiques

Caractéristiques

Résistance à l'humidité
Résistance à la corrosion

Méthode de test¹

exposition 120 heures
exposition 120 heures

Résultats

Aucun effet
Aucune contribution à la corrosion
Aucun effet
Aucun effet
Aucun effet
Aucun effet

Résistance à l'eau

Résistance aux produits chimiques

immersion 120 heures

acides doux
alcalis doux

Résistance aux solvants

Posé sur de l'aluminium et exposé à
pétroles, graisses, solvants aliphatiques,
huiles moteurs, heptane, kérosène
et fuel JP-4.

Remarque: Les produits doivent être correctement séchés avant de subir tout traitement ultérieur, tel que pelliculage, vernissage ou application. Les résidus de solvants peuvent modifier les caractéristiques spécifiques du produit.

Pour obtenir de bons résultats d'impression et de transformation, nous conseillons de laisser les bobines à température ambiante dans la salle d'impression/de pelliculage au moins 24 heures avant l'impression ou la transformation. Un écart de température ou d'humidité trop important entre le produit et les conditions présentes dans la pièce risque de provoquer des problèmes de planéité et/ou d'imprimabilité.

En général, des conditions de stockage stables des produits, dans l'idéal à des températures de 20°C (+/-2°C) / et à une humidité relative de 50% (+/- 5%), sans écarts climatiques trop importants, vont permettre un processus d'impression/de transformation plus solide et plus stable. Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer au TB 1.11.

Important

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types qui ne doivent pas être utilisées dans des spécifications. Elles ne sont données qu'à titre d'information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, les acheteurs devront déterminer par eux-mêmes s'il est adéquat pour l'application considérée. Toutes les données techniques sont susceptibles de modifications. En cas d'ambiguïté ou de différences entre la version anglaise et les versions étrangères des présentes conditions, c'est la version anglaise qui prévaudra.

Garantie

Les matériaux Avery Dennison® subissent des contrôles de qualité rigoureux au cours de leur fabrication et sont garantis pièce et main-d'œuvre contre toute défectuosité. Tout matériau dont nous reconnaitrions le caractère défectueux au moment de la vente sera remplacé gratuitement. Notre responsabilité globale envers l'acheteur ne dépassera en aucun cas le prix d'achat des matériaux défectueux. Aucun vendeur, représentant ou agent n'est autorisé à donner une quelconque assurance ou garantie qui soit contraire à ce qui précède, ou à faire des interprétations qui le soient. Tous les matériaux Avery Dennison® sont sujets aux conditions ci-dessus, lesquelles font partie de nos conditions générales de vente, dont nous pouvons remettre un exemplaire sur demande.

1) Méthodes de test

Vous pourrez trouver davantage d'informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet.

2) Durabilité

La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe centrale. La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont posés dans des régions où la température est fréquemment élevée telles que les pays d'Europe du Sud, ou dans des régions polluées ou encore en haute altitude.